



TECHNICKÝ LIST

Tónovaná matná otěruvzdorná barva pro interiéry

Mistral ALBICA je vodou ředitelná disperzní malířská barva s vysokou krycí schopností, barevně stálá, prodyšná, částečně omyvatelná a otěruvzdorná. Snadno se aplikuje, má dlouhodobou životnost a velmi dobrou přilnavost k podkladu, vytváří rovnoměrný film a nestéká.

Podklad: staré i nové vnitřní štukové omítky, beton, sádkokarton, papírové a sklolaminátové tapety, dřevotřískové desky, MDF desky.

Vzhled: sametově matný nátěr

Použití: kancelářské prostory, hotely, školy, nemocnice, restaurace, domácnosti, výstavní stánky, konferenční místnosti, koncertní haly, tovární haly, obchodní prostory, bytové prostory.

Aplikace: válečkem, štětcem, airless technikou (tlak 150 bar, tryska 0,53 mm, úhel nástřiku 50 st.). Před zpracováním dobře rozmíchejte, barvu nanášejte rovnoměrně.

Aplikační postup: nátěr je po důkladném promíchání určen k přímému použití. Savé podklady penetrujte hloubkovým penetračním nátěrem Mistral PRIMER ELITE nebo Mistral PRIMER. První vrstvu Mistral ALBICA aplikujte naředěnou do 10% vody, druhou vrstvu neřeďte a naneste nejdříve po 4 hodinách (při teplotě 20°C).

Příprava podkladu: podklad musí být suchý (< 7% vlhkosti), vyztřelý (nejméně 1 měsíc po dokončení omítek, tj. alkalita podkladu pH<9), zbavený nečistot a mastnoty, případně starých, nesoudržných nátěrů. V případě podkladu s větší vrstvou vápenných a kaolínových nátěrů doporučujeme před aplikací podklad oškrábat, omýt „jarovou“ vodou. Případné drobné trhliny či nerovnosti v podkladu před nátěrem vyspravte disperzní stěrkou Mistral MASSA S. Nátěr nenanášejte při teplotě podkladu a okolí pod +5 °C.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

| | |
|--|--|
| Teoretická vydatnost: | 7 - 8 m ² /L v jedné vrstvě (vydatnost závisí na typu a savosti podkladu) |
| Kryvost : | stupeň 1 při 70 µm, stupeň 2 při 40 µm |
| Omyvatelnost: | částečně omyvatelný dle DIN 53778 - W, 3-EN DIN 13300 |
| Stupeň lesku | matný DIN 67530 |
| Specifická hmotnost | 1,62 g/cm ³ , DIN 51757 |
| Schnutí při 20°C a 60% rel. vlhkosti: | cca 4 hodiny, suché na dotek a proti prachu za cca 30 min. Se snižující se teplotou se doba schnutí prodlužuje. |
| Balení: | 1l, 3 l, 5 l, 10 l |
| Odstíny: | Dle vzorkovnic Mistral, Mipa, Eurotrend a jiné v programu Mipa Mix 5.0. Rozdíl odstínů mezi vzorníkem a originálem je z technologických důvodů možný a nemůže být důvodem k reklamaci. Proto doporučujeme provést zkušební vzorky. |
| Skladování: | skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +28 °C. Doba skladovatelnosti je 24 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout. |

Klasifikace vlivu na zdraví a bezpečnost:

Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyhněte se dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu ze stříkání.

Čištění nářadí: Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou. Rozstříknutou barvu ihned očistit vodou.

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Ekologicky šetrný výrobek, č. 04-37

Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním listu k výrobku.

EU limitní hodnoty VOC pro tento výrobek (Kat.A/h: 75 g/l – 2007, 30 g/l - 2010)

Tento výrobek obsahuje max. VOC <12 g/l



Výrobce: Mistral Paints, s.r.o., Poděbradská 65a, Praha, Česká republika, tel. 281 865 606

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradou. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmulvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.mistral-paints.cz